

# ACROPOL BELTÉRI EXTRA FEHÉR NAGYSZILÁRDSÁGÚ GLETTELŐGIPSZ 0-3 MM

A beltéri nagyszilárdságú gletteelőgipsz 0-3 mm vastagságig gipszbázisú, műgyanta és tulajdonság javító adalékanyagok felhasználásával előállított gletteelőanyag.

**Főbb Jellemzői:** Fehér színű, könnyen feldolgozható, kézi- és gépi keveréssel egyaránt.

**Anyagigény:** Kb. 0,4-0,6 KG /m<sup>2</sup>.

**Száradási idő:** Kb. 2 óra a levegő hőmérséklete és páratartalmának, valamint az anyagfelhordás vastagságának függvényében.

**Festhető:** 20 °C esetén 6 óra múlva.

**Felhasználási terület:** Alkalmazható gipszkarton lapok gletteelésére, mész-cement vakolatra, festés és tapéta alá, kisebb vakolathibák kitöltéséhez, simításához falon vagy mennyezeten. Egyenetlenségek kitöltését, környezetének javítását végezhetjük vele. Csempézéshez alapfelületként nem alkalmas.

**Keverés:** 1 KG szárazanyaghoz 0,5 L csapvíz (ideális 20 °C) szükséges.

**Vegyhatás:** Munkaegészségügyi előírásokat betartva egészségre ártalmatlan.

**Alkalmazható:** + 5 °C falfelületi és léghőmérséklet felett száraz, pormentes felületre.

A felületet gletteelés előtt meg kell tisztítani. A laza vagy tászkás részeket, pergő vakolatot el kell távolítani és a felületet sükségszerű gletteelés előtt Acrylbond alapozóval kezelni.

**Eltartható:** Fedett száraz helyen. Nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve 6 hónapig.

**Kiszerezés:** 5 és 25 kg zsákokban



*Kérjük a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az idevonatkozó szakmai előírásokat. A termék felhasználása szakértelmet igényel!*

*A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás, stb.), hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a felhasznált anyag gyártóját terheli!*